












# INFORMAZIONI TECNICHE 10 mm

## TECHNICAL INFORMATION. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gres Porcellanato Smaltato. Glazed porcelain stoneware. Feinsteinzeug glasiert

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla












TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN	NORM NORMA NORM	VALUES REQUIRED BY THE NORMS VALORE PRESCRITTO DALLE NORME NORMOVORSCHRIFTEN WERTE	GALILEO VALUE VALORE GALILEO GALILEO WERTE
 Size DIMENSIONI ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE $\pm 0,6\%$  SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE $\pm 0,5\%$  RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT $\pm 0,5\%$  ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT $\pm 0,6\%$  PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT $\pm 0,5\%$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 BREAKING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/ MM2	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SAUREBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	REQUIRED RICHIESTA / ERFORDERLICH	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)	ISO 10545-7	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUGEN ERFÜLLT	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE / BESTÄNDIG	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) RUTSCHHEMMUNG (SCHLUPFRIGKEIT)	DIN 51130	R 10	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHARTE NACH MOHS	UNI EN 101	$\geq 6$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	MIN.3	MIN 3
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	AVAIABLE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	AVAIABLE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

# INFORMAZIONI TECNICHE 20 mm

## TECHNICAL INFORMATION. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gres Porcellanato Smaltato. Glazed porcelain stoneware. Feinsteinzeug glasiert

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN	NORM NORMA NORM	VALUES REQUIRED BY THE NORMS VALORE PRESCRITTO DALLE NORME NORMOVORSCHRIFTEN WERTE	GALILEO VALUE VALORE GALILEO GALILEO WERTE
 SIZE DIMENSIONI ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE $\pm 0,6\%$ SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE $\pm 0,5\%$ RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT $\pm 0,5\%$ ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT $\pm 0,6\%$ PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT $\pm 0,5\%$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 BREAKING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE BEUGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/ MM <sup>2</sup>	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SAUREBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	REQUIRED RICHIESTA / ERFORDERLICH	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI)	ISO 10545-7	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE / BESTÄNDIG	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) RUTSCHHEHMUNG (SCHLUPFRIGKEIT)	DIN 51130 DIN 51097	R 11 A+B+C	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHARTE NACH MOHS	UNI EN 101	$\geq 6$	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	MIN.3	MIN 3
 RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	AVAIABLE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	ACCORDING TO CONFORME / ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WARMEAUSENDHNUGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	AVAIABLE ON REQUEST METODI DISPONIBILE VERFUGSBAREN METHODEN	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$